

# Technický list výrobku AERO-THERM<sup>®</sup> exterieur



**ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE**

<b>Forma materiálu</b>	vodou ředitelný tmel
<b>Funkce</b>	termoreflexe, termoizolace
<b>Složení</b>	plnivo, disperze, aditiva
<b>Aplikační tloušťka</b>	0,8 – 1,0 mm
<b>Minimální životnost</b>	15 let při dodržení technologie aplikace

Základní charakteristiky	Vlastnosti/třída	Harmonizované technické specifikace
Hustota odporu difuzního toku vodní páry	<b>V = 81,47 g.m<sup>-2</sup>.den<sup>-1</sup></b>	(ČSN) EN ISO 7783
Permeabilita vody	<b>W3 - nízká ( 0,02 kg/m<sup>2</sup> . h<sup>0,5</sup>)</b>	EN 1062-3
Přilnavost	<b>0,7 MPa</b>	EN ISO 4624
Přilnavost po zkoušce teplotního cyklování	<b>1,0 MPa</b>	EN ISO 4624 (CSN) EN 13687-3
Počet cyklů	<b>20</b>	(ČSN) EN 13687-3
Trvanlivost	<b>NPD</b>	EN 15824
Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy <b>s<sub>d</sub></b>	<b>0,3 (m )</b>	(ČSN) EN ISO 7783-2

Charakteristiky	Vlastnosti /třída	Technické specifikace
Hustota (Objemová měrná hmotnost) <b>ρ<sub>v</sub></b>	<b>0,440 (g/ml)</b>	Technický list výrobce
Plošná měrná hmotnost při tloušťce vrstvy 1 mm v suchém stavu <b>ρ<sub>s</sub></b>	<b>0,110 (kg/m<sup>2</sup>)</b>	Technický list výrobce
Hodnota pH (při 20°C)	<b>8,95</b>	
Barva	<b>slonová kost</b>	
Defekty stěrky při teplotním cyklování (5,10,15,20 cyklů): <ul style="list-style-type: none"> <li>• vzhled</li> <li>• puchýřky</li> <li>• praskání</li> <li>• odlupování</li> </ul>	<b>možná změna barvy na světle béžovou</b>  <b>0 S(0)</b>  <b>0 S(0)</b>  <b>0 S(0)</b>	(CSN) EN ISO 13687-3  (CSN) EN ISO 4628/1  (CSN) EN ISO 4628/2  (CSN) EN ISO 4628/4  (CSN) EN ISO 4628/5

### Popis produktu

AERO-THERM® exterieur je stěrková termoaktivní a termoizolační hmota, která svými vlastnostmi ovlivňuje energetickou náročnost staveb, omezuje prohřívání stavebních konstrukcí. Je určena pro venkovní použití.

### Oblast aplikace

AERO-THERM® exterieur lze vzhledem k obsahu kvalitního plniva a pojiva aplikovat na různé povrchy jako jsou beton, sádkarton, OSB desky, kov a další. Přínos aplikace stěrky AERO-THERM® exterieur na vnější povrchy se projeví snížením energetické náročnosti budovy a omezením přehřívání stavebních konstrukcí.

### Specifické vlastnosti

AERO-THERM® exterieur vytváří v tloušťce 1 mm na povrchu kompaktní a pružnou vrstvu. Struktura stěrky je daná jak plnivem, tak i pojivem obohaceným o další složky. Díky svým specifickým vlastnostem je AERO-THERM® exterieur odolný UV záření, je hydrofobní a zároveň paropropustný.

### Pracovní návod

AERO-THERM® exterieur vyžaduje podklad soudržný, zbavený mastnoty, prachu, nečistot a plísni.

AERO-THERM® exterieur nelze aplikovat na podklady trvale vlhké z důvodu např. vztlínající vlhkosti, porušené hydroizolace atd.

### Aplikace

#### Potahování zubovým hladítkem

Pro natahování velkých rovných ploch použijte nerezové hladítko se zubem 6 mm.

Aplikujte zubatou stranou stěrky a poté rovnoměrně uhladte rovnou stranou tak, aby nedošlo k velkým výstupkům nebo otřepům – materiál je velmi obtížné zbrousit.

Věnujte pozornost koutům, hranám a dalším detailům, nezbytné přesahy na vedlejší plochy natáhněte do ztracena.

#### Stříkání

AERO-THERM® exterieur je nutné naředit tak, aby z metly, kterou použijete na rozmíchání, materiál rovnoměrně stékal.

Pro stříkání lze použít nízkotlaké i vysokotlaké stříkací zařízení.

### Podklad

#### Betonové potěry a nivelační stěrky

AERO-THERM® exterieur aplikujte na vyzrálý podklad (viz. technické listy příslušných hmot). Platí to i pro lokální opravy podkladu, **POZOR!** při výběru vysprávkových hmot. Při aplikaci potahováním zubovým hladítkem **je nutné povrch napenetrovat**.

#### Kovy a jiné nesavé materiály

Odstraňte vrstvy starých nesoudržných nátěrů. U kovového podkladu odstraňte případnou zkorodovanou vrstvu, odstraňte prach a nečistoty a natřete základovou barvou. Na nesavé podklady jako jsou např. plastové trubky je vhodné aplikovat odpovídající adhezní můstek (např. penetrace s křemičitým pískem apod.).

#### Dřevo a dřevovláknité materiály

Při aplikaci potahováním zubovým hladítkem je nutné povrch **napenetrovat** systémovou penetrací.

#### Sádrovláknité a sádkartonové desky

Při aplikaci potahováním zubovým hladítkem je nutné povrch **napenetrovat** systémovou penetrací.

#### Příprava AERO-THERM® exterieur

Vždy nejdříve důkladně rozmíchejte samotný AERO-THERM® exterieur (materiál může při delším skladování odloučit vodu) a poté postupně přilévejte čistou vodu až do konzistence husté smetany (pro aplikaci potahováním); lze míchat vyššími otáčkami.

### **Povrchové úpravy AERO-THERM® exterieur**

Díky svým vlastnostem může být AERO-THERM® exterieur použit jako finální vrstva. **Tónování výrobku není doporučeno! Mohlo by dojít k omezení vlastností výrobku.**

#### **Nátěry**

Kontaktujte dodavatele/výrobce pro konzultaci, zda je zvolený materiál vhodný k aplikaci na AERO-THERM® exterieur

#### **Obklady a dlažby**

Výběr lepidla konzultujte s dodavatelem/výrobce stěrky.

#### **Fasádní barvy**

#### **Čištění nářadí**

Nářadí a pomůcky omyjte vlažnou vodou.

#### **Bezpečnost a hygiena práce**

Přípravek není klasifikován ani označován jako nebezpečný pro zdraví.

**Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, nejezte, nepijte a nekuřte!**

**Při aplikaci stříkáním a úpravě povrchu broušením použijte respirátor z filtračního materiálu proti prachu a brýle nebo obličejový štít!**

**Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a následně vyhledejte k preventivnímu ošetření lékaře!!**

#### **Skladování**

Skladujte při teplotách od +5 do +35 °C, chraňte před přímým slunečním svitem.

Doba expirace dva roky v neředěném stavu.

#### **Likvidace obalů a nespotřebovaného materiálu**

Zbytky materiálu lze likvidovat jako netoxický odpad. Prázdné obaly je možné recyklovat.

**V případě nejasností se obraťte na výrobce s žádostí o další informace a případnou technickou podporu!**

#### **Balení**

5 L , 12 L a 30 L

#### **Logistická výhodnost**

Nízká hmotnost, cca 0,4 kg/dm<sup>3</sup>

Vysoká výtěžnost z objemu na m<sup>2</sup> aplikované plochy (z 1 m<sup>3</sup> při aplikační tloušťce 1 mm je 1000 m<sup>2</sup>)

Datum poslední aktualizace: 15.12.2021 verze 02/2021